



Lijmsysteem op MAGOXX® Board

BOSTIK STONE SOLUTIONS

VOORDELEN

- Eenvoudige, snelle en tijdbesparende verwerking
- Duurzaam elastisch lijmsysteem
- Minder kans op scheurvorming
- Geen elektrische apparatuur benodigd
- Gebruiksklare lijm (geen menging en stofontwikkeling)
- Geschikt voor horizontale en verticale verlijmingen

PRODUCT

Het Bostik Stone Solutions Lijmsysteem is een arbeidsvriendelijke, hoogwaardige, duurzaam elastische oplossing voor het verlijmen van steenstrips en stonepanels in diverse toepassingen; zoals (prefab-)beton en steunplaatmateriaal.

Bostik Stone Solutions Lijmsysteem biedt kant en klare oplossingen voor allerlei steenverlijmingen voor binnen en buiten, compleet met voorbehandeling en afwerking. Daarnaast heeft de lijm Stone Tack een goede hechting op de meeste overige gebruikelijke bouwmaterialen.

LIJMTOEPASSINGEN

- Prefab betonelementen bekleed met steenstrips zoals wand, gevels, balkon, brugdelen etc.
- Steenstrippen binnen en buiten op beton en (geschikt) plaatmateriaal in nieuwbouw en renovatie
- Bekleden van lateien en geveldragers.
- Baksteenstrip – rollagen rondom ramen en deuren
- Stenen vensterbanken en dorpels
- Plafondbekleding met steenstrips

TOEPASSING OP MAGOXX BOARD

De steenstrips worden verlijmd op een (mechanisch bevestigde) basisplaat MagOxx board, een zeer duurzaam plaatmateriaal. MagOxx® Board is een plaat op basis van magnesiumoxide van de allerhoogste kwaliteit. De plaat heeft uitstekende mechanische eigenschappen en een uitstekend schroefhoudend vermogen. Bovendien zijn de panelen onbrandbaar, in hoge mate akoestisch isolerend en vormvast in vochtige omstandigheden. De werking van de plaat ten gevolge van wisselingen in het vochtigheidsgehalte van de lucht of temperatuurverschillen is gering.

MagOxx B.V. kan voor u de nodige informatie m.b.t. de mechanische bevestiging tegen de ondergrond verzorgen.



HET SYSTEEM BESTAAT UIT DE VOLGENDE COMPONENTEN:

- Draagconstructie
- Geschikte steunplaat in dit document MAGOXX Board
- Stone Primer: Primer voor de lijmzijde van het steunplaatmateriaal en steenstrips.
- Stone Primer+: Primer voor sterk zuigende steenstrips.
- StoneTack voor verlijming steenstrips.
- Een geschikte voegmortel (bij voorkeur waterafwijzend of met toevoeging 10% Elastone)
- Facade Protect: Impregneermiddel voor poreuze gevelstenen.

MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR STEUNPLATEN:

- Geventileerde voorzetgevelsystemen
- Interieurbouw, binnenwanden en kolommen
- Plafonds
- Dakkapellen
- Renovaties galerijen
- Houtskelet bouw
- Prefab uitbouw- en aanbouwelementen

WAAROM STEUNPLATEN:

Geventileerde gevelsystemen dragen bij aan comfortabele woon-, werk- en leefomstandigheden in een gebouw. Naast de maximale thermische prestaties en het creëren van de juiste vochtbalans biedt het toepassen van gevelbekleding in deze constructies ook nog de mogelijkheid de gevel esthetisch vorm te geven. De korte installatietijden, de lange levensduur en het onderhoudsvriendelijke karakter van geventileerde gevelbekleding verlaagt tevens de totale kosten voor de schil van het gebouw. In geventileerde constructies met plaatmateriaal wordt de buitengevel als een spouwmuur met een binnen- en buitenblad geconstrueerd, waardoor een geventileerde ruimte ontstaat tussen gevelbekleding en isolatie. De achterconstructie bestaat uit een houten regelwerk of een metalen constructie (aluminium of staal).

Bestand tegen alle weersinvloeden

Geventileerde gevelsystemen bieden een optimale bescherming tegen weersinvloeden zoals zon, regen, vocht en kou. Regen- en condenswater worden op een natuurlijke manier afgevoerd via de circulerende luchtstroom in de spouwruimte, zodat het isolatiemateriaal in goede staat blijft en gedurende de gehele levensduur van het gebouw zijn thermische prestaties behoudt.

Optimaal thermisch rendement

Geventileerde constructies met decoratieve weersbestendige gevelbekleding zorgen voor goede fysische eigenschappen en een comfortabel binnenklimaat voor elk gebouw. Het evenwicht tussen isolatie en ventilatie voorkomt oververhitting en draagt bij aan een aangenaam binnenklimaat in alle klimaatomstandigheden.

Flexibele oplossing voor de toekomst

Decoratieve weersbestendige gevelbekleding is een flexibele oplossing voor toekomstige uitdagingen, zowel esthetisch als energetisch. Een constructie kan gemakkelijk breder worden uitgevoerd om deze te vullen met extra isolatiemateriaal. Door de bestaande gevel met nieuwe gevelbekleding te bedekken ontstaat een volledig nieuw gebouw.

VERWERKING OP MAGGOX BOARD

Montage steunplaten: Monteer de steunplaat volgens voorschriften van MagOxx B.V.

Voorbehandeling:

Algemeen: Ondergronden dienen schoon, droog en voldoende vast te zijn. Steenstrips moeten bovendien vrij van uitbloeiingen zijn.

Steunplaat: Reinig de minimaal 8 mm dikke plaat met een schone borstel. Gebruik Stone Primer om de lijmzijde van de plaat voor te behandelen.

Steenstrip: Reinig de steenstrip met een schone borstel en verwijder loszittende deeltjes zo veel mogelijk. Over het algemeen dient er ter voorbehandeling een primer te worden toegepast met name bij gezaagde (bak)steenstrips.

Afhankelijk van het type steenstrip wordt de Stone Primer of de Stone Primer+ gebruikt. Gebruik hiervoor de speciale applicatieset (met rollers, dus niet direct uit de verpakking aanbrengen).

Breng de primer voldoende dik aan zodat deze een gesloten laag c.q. film vormt. De roller vervangen als deze vuil is. Eén laag primer is voldoende.

Na het opbrengen de Stone Primer **minimaal 2 uur** laten drogen. Voorkom vervuiling van de geprimeerde ondergronden.

Aanbrengen: De lijm StoneTack altijd aanbrengen in waterafwijzende (^ of /) vorm met bijgeleverde driehoekuit op de steenstrip. Houd bij het aanbrengen van de lijm het kitpistool altijd haaks op de steenstrips met de opening van de V-tuit van je af. Controleer of er een driehoekvormige lijmril ontstaat. Binnen de open tijd van de lijm (ca. 10 minuten afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) de steenstrip aanbrengen op de ondergrond. Als er te lang gewacht wordt met het aanbrengen van de steenstrip op de ondergrond, zal de hechting onvoldoende hechting zijn. De positie van de steenstrips kan direct bij het aanbrengen nog enigzins gecorrigeerd worden. Zorg bij het aandrukken van de steenstrip op de ondergrond dat er een minimale ruimte van 2mm behouden blijft, zodat de elastische lijmlaag in staat blijft om vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen, tijdens transport en onder vochtige omstandigheden). Tijdens montage heeft StoneTack reeds een hoge kleefkracht en een hoge interne sterkte. Hierdoor is het in veel gevallen mogelijk zonder tijdelijke ondersteuning te werken. Zowel bij verticale als horizontale verlijmingen.

Reinigen: Niet uitgeharde lijmresten zijn met Liquid 1 van gereedschappen te verwijderen, uitgeharde lijm is enkel mechanisch te verwijderen.

Nabehandelen: Na 48 uur kunnen de voegen in de steenstrippen wand worden gevoegd. Dilatatievoegen kunnen gevuld worden en poreuze gevelstenen kunnen eventueel geïmpregneerd worden met Bostik Facade Protect.

UITHARDING

- Na doorharding onder invloed van luchtvochtigheid is StoneTack geïmpregneerd tot een blijvend elastische en zeer sterke lijmverbinding.
- Doorharding van de lijm is ca. 3mm per 24uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

VERBRUIK

Normaal gesproken levert een patroon van 290 ml ca. 6½ strekkende meter lijmril op en een worst van 600ml 13 strekkende meter lijmril. Uitgaande van een steenstrip met afmetingen 210 x 50 x 20 mm, geeft onderstaande tabel een indicatie voor het aantal steenstrips per verpakkingseenheid:

	Lijm	Lijm	Stone	Stone
	Worst	Patroon	Primer	Primer +
aantal			Jerrycan	Blik
steenstrips	60	30	4180	190

Dit komt neer op ca. 2½ koker per m² of ca.1¼ worst per m².

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en 30 °C. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

Houdbaarheid StoneTack minstens 12 maanden, Stone Primer minstens 6 maanden en Stone Primer Plus minstens 12 maanden.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar op bostikdsd.thewerco.com

TECHNISCHE KENMERKEN

Stone Primer +	
Droge stofgehalte:	40%
Soortelijke massa:	0,95 g/ml
Vlampunt:	lager dan 21°C
Droogtijd:	60 min. (bij +20°C/RV 50%)
Kleur:	transparant
Verpakking:	blik 500 ml
Artikelcode:	30604724

Technische gegevens	
StoneTack	
Basis	Silyl Modified Polymer (SMP)
Soortelijke massa	ca. 1,5 g/ml
Oplosmiddel- en isocyanaatgehalte	0%
Rek bij breuk	ca. 275 % (ISO 37)
Trekspanning bij 100% rek	ca. 2,5 N/mm ² (ISO 37)
Trekspanning	ca. 3,0 N/mm ² (ISO 37)
Shore A	ca. 60
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C, tijdelijk +180°C (max. 30 min.)
Vocht en vorstbestendigheid	zeer goed
Huidvorming	ca. 10 minuten
Doorharding	±3 mm per 24 uur
Kleur	Zwart
Verpakking 290ml	30604068
Verpakking 600ml	30604069
Stone Primer	
Basis	Één component voorstrijk, gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5°C tot +30°C
Dichtheid	±1.2 g/ml
Verbruik	Voorstrijk ± 250 g/m ²
Kleur	transparant bruin
Verpakking	Jerrycan 11 kg
Artikelnummer	30604691

Concept 14 maart 2017

Bostik B.V.

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 - 6 244 244
+32 (0)9 - 255 17 17

